

FlexDRY

Description

AquaJoint FlexDRY est un mortier de jointoiement prêt à l'emploi, perméable à l'eau, **destiné au jointoiement de terrasses, allées de jardin, allées carrossables et autres applications de pavage**. Le résultat est un joint élastique et durable, résistant aux fortes précipitations et empêchant la croissance des mauvaises herbes.

Application

Ce mortier de jointoiement ne peut être appliqué que sur un pavage **entièrement sec**. Il convient aux **joints de 1 à 40 mm de large**, avec une profondeur minimale de 20 mm.

Préparation

Assurez-vous que le pavage est **parfaitement sec** et qu'il n'y aura pas de pluie pendant au moins 1 heure après l'application. Température ambiante et du sol : entre 1°C et 30°C.

Commencez avec un **support stable et perméable à l'eau**, capable de supporter la charge de circulation prévue. Les joints doivent avoir une profondeur d'au moins 30 mm (ou 20 mm pour des dalles de 2 cm d'épaisseur), une largeur comprise entre 1 et 40 mm, et être propres.

Important : réalisez toujours une surface test au préalable !

Mise en œuvre

Ouvrez le sac et répartissez AquaJoint FlexDRY uniformément sur toute la surface. Pour les surfaces de plus de 20 m², travaillez par sections.

Balayez le produit dans les joints à l'aide d'un balai ou d'une raclette. Compactez ensuite le pavage à l'aide d'une plaque vibrante ou d'un maillet en caoutchouc. Si cela n'est pas possible, utilisez un rouleau à joints ou un balai doux.

Travaillez en diagonale pour éliminer l'excédent de matériau, en veillant à ce que le produit se situe ± 1 mm en dessous du niveau des dalles. Soufflez la poussière et le sable restants à l'aide d'un souffleur pour un rendu optimal.

Arrosez jusqu'à saturation complète des joints.

Attendez ensuite 2 à 4 minutes. Rincez soigneusement la surface et éliminez l'excès d'eau avec une raclette.

Arrêtez immédiatement le rinçage dès que les joints sont saturés pour éviter tout délavement. Retirez l'eau restante à l'aide du souffleur.

Durcissement

La surface est praticable après 1 heure. Le durcissement complet et la résistance maximale sont atteints après quelques jours, selon les conditions météo.

Remarques importantes

Un joint perméable ne dispense pas de respecter les règles de pose en vigueur ! Prévoyez toujours une **pente minimale de 2 %**.

Pour une teinte uniforme, appliquez FlexDRY de manière homogène.

AquaJoint FlexDRY étant un produit naturel, de légères variations de couleur peuvent se produire. Utilisez des sacs provenant de la même palette..

Stockage et conservation

Conditionné à sec en sacs de 20 kg. Conservation illimitée dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Les restes peuvent être remis dans le sac et stockés au sec.

Consignes de sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Portez toujours des gants et des vêtements de protection appropriés. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin. Peut provoquer des irritations cutanées.

Entretien

Sa structure perméable rend le produit légèrement poreux, ce qui peut provoquer la formation de mousse ou de dépôts verts en hiver. Ceux-ci peuvent être facilement éliminés au printemps à l'aide d'une brosse et d'un nettoyeur extérieur sans chlore de préférence.

Ne dirigez jamais un nettoyeur haute pression directement sur les joints : cela pourrait les endommager ou les creuser.

Caractéristiques techniques

Produit	Sable polymère sec
Résistant au gel et au sel	Oui
Largeur de joint	1 – 40 mm
Charge de circulation	Voitures particulières (max. 3500 kg)
Température d'application	Entre 0 et 30°C
Couleurs disponibles	Neutre, gris pierre, basalte
Praticable	Après 1h (20° C)
Complètement durci	Après quelques jours (20° C)
Durée de conservation	Illimité (si stocké au sec et à l'abri du gel)

Consommation en m² par 20 kg (dalles – profondeur de joint 2 cm)

	2 mm	3 mm	5 mm
60 x 60 cm	±80 m ²	±53 m ²	± 32m ²
90 x 60 cm	±92 m ²	±64 m ²	±37 m ²
80 x 80 cm	±111 m ²	±71 m ²	±42 m ²
100 x 100 cm	±133 m ²	±91 m ²	±54 m ²

Consommation en m² par 20 kg (pavés kandra – profondeur de joint 3 cm)

	5 mm	8 mm	10 mm
14 x 14 cm	±5 m ²	±3,3 m ²	±2,6 m ²
14 x 20 cm	±6 m ²	±3,8 m ²	±3,1 m ²

Consommation en m² par 20 kg (briques – profondeur de joint 3 cm)

	1 mm
20 x 5 cm	±14,3 m ²
20 x 7 cm	±18,5 m ²

Important : ces valeurs sont indicatives et calculées avec des joints perpendiculaires. Pour les pavés et briques irréguliers, la consommation peut être plus élevée. Il est recommandé de faire un test sur place.